



6. 水ぬれ

・雨などでぬれてしまった場合、紙をはさんで水を吸いとり、同時にプレスしてゆがみをふせぐ。




時間が経ちかわいてしまうと、中身などが波打ってしまいます。ぬれている時にすぐ処理をすると、少しでも修復できる。




①ぬれている部分に、白い紙、または文字の写らない紙を使って1ページのあいだに1枚ずつ紙をはさんでいく。



②すべてはさみ終わったら、



③そのまま締機でプレスし、2～3日置いておく。



締機がなければ、レンガを布でくるんだもの大きな重い本を2～3冊上に置くことでプレスできる。